

FICHA TECNICA: DROCAFLEX IMPERMEABILIZANTE PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PROFESIONAL

Revestimiento elástico impermeable acrílico en base agua, formulado especialmente para evitar filtraciones de agua, con excelente resistencia a la intemperie.

PROPIEDADES

Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.

Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.

Elástico, no cuartea ni fisura con las dilataciones del soporte.

Puente de fisuras y microfisuras.

Fotoreticulante, evitando la pegajosidad del soporte.

Resistente a la intemperie.

Autolimpiable con el agua de lluvia.

Barrera anticarbonatacion.

Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón.

USOS

Especialmente indicado para la impermeabilización y protección de superficies horizontales tales como terrazas, medianeras, etc. como prevención y solución a filtraciones y a humedades.

CARACTERISTICAS	TECNICAS
Aspecto	Liso y Satinado
Viscosidad	130 +/- 10 K.U. (Unidades Krebs) a 25º UNE 48.076
Densidad	1,30 +/- 0,20 g/mL (UNE ISO 2811-1)
Volumen Solidos	50 %
Rendimiento	2-3 m2/Litro y mano
Resistencia frote húmedo	Clase 1 (UNE EN 13.300)
Secado al tacto	2-4 horas
Repintado	12 horas
Secado Total	14 dias
Diluyente	Agua
COV,s	Valor limite de la UE para el producto
	(Cat A/c): 40 g/L (2010)
	Contenido max. En COV,s: 18,10 g/L

NORMAS DE APLICACIÓN

Manualmente con brocha, rodillo o pistola. Los utensilios y manchas se limpian con agua.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, etc. Se deberá vigilar cuidadosamente que las superficies estén completamente secas y no tengan filtraciones.

Aplicar una primera mano diluyendo con un 15-20% de agua como puente de anclaje necesario.

Posteriormente se aplicaran dos manos, con el producto tal y como se presenta, procediendo a cruzar manos en distintos sentidos.

Es posible para un acabado de mayor garantía, tender un mallazo de fibra de vidrio entre manos.

Nota

No aplicar por debajo de 5° C , ni con humedad relativa superior al 80% No se aconseja pintar con tiempo lluvioso ni a pleno Sol en aplicaciones al exterior.

SOPORTE NUEVO:

Actuar sobre la superficie con una limpieza a fondo, frotando con cepillo duro y un tratamiento químico con una disolución de acido clorhídrico al 5%, para a continuación enjuagar con abundante agua.

Una vez la superficie este completamente seca proceder a su pintado como se describe, pudiendo hacer una extensión de la aplicación sobre 20-30 centímetros de la pared que lo circunde, evitando completamente las filtraciones en la unión de terrazas-paredes.

SOPORTE PINTADO:

Se deberá asegurar el buen estado de la superficie anteriormente pintada y si no es el caso proceder eliminando impurezas e imprimando inicialmente con el mismo impermeabilizante diluido en un 20% de agua.

Con patologías:

Con presencia de moho o algas, se procederá a su previa eliminación mecánicamente con cepillo y lejía domestica.

Con presencia de salitre, se procederá a un rascado enérgico con cepillo y posteriormente tratar químicamente para su neutralización.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes de su uso.

Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o etiqueta.

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional vigente.

EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 247-500-7> y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona <EC nº 220-239-6> (3:1).

Puede provocar una reacción alérgica.

EUH211: ¡Atencion¡Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa autonómica/nacional vigente.

Tomar las medidas necesarias para evitar la producción de residuos. No verter en desagües o en el medio ambiente.

Eliminar los residuos en puntos autorizados de recogida.